

Vlastnosti sanační omítky podle standardů WTA :

Vlastnosti (zatvrdlá omítka)	Měr.jedn.	Požadavek
Objemová hmotnost	kg/m ³	< 1400
Faktor difúzního odporu vodní páry	%	< 12
Pevnost v tlaku	MPa	1,5-5
Poměr pevnosti v tlaku / pevnost v tlaku za ohybu	MPa	< 3
Kapilární nasákavost W_{24} *	kg/m ²	> 0,3
Hloubka vniknutí vody	mm	< 5
Pórovitost	%	> 40
Odolnost proti solím		vyhovující **

* po 24 hodinách

** tzn. že solný roztok (dle DIN metodiky) nepronikne zkušebním tělesem tl. 20mm ani za 10 dní
(U obyčejné vápenocementové omítky k tomu dojde během 1 hod.)

WTA - Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege
česky tedy nejspíše

Vědecko-technická společnost pro stavební údržbu a památkovou péči

Pro přesnost je vhodné dodat, že WTA nevydává všeobecně závazné normy, jde spíše o standardy, nebo specifikace souboru vlastností, které by podle společnosti WTA měly být splněny pro kvalitní provedení díla.

WTA funguje v cca. 5 zejména německy mluvících zemích i mimo Evropu.